



84A Cyanofix

Revision: 16.03.2019 Seite 1 von 1

Technische Daten

Basis	Cyanacrylat
Konsistenz	Flüssig
Aushärtung	Chemische Aushärtung
Temperaturbeständigkeit**	-40°C bis +120°C
Offene Zeit	4 Sek.
Verarbeitungstemperatur	15 °C → 25 °C
Trocknungszeit (20 °C und 60% RH)	1 min.

^{*} Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

84A Cyanofix ist ein besonders schnell wirkender, lösungsmittelfreier Sekundenkleber.

Produkteigenschaften

- Hohe Haftfestigkeit
- Schnelles Aushärten

Anwendung

 Geeignet zum schnellen Kleben von bspw. Kunststoff, Metall, Holz, Porzellan, Kork, Leder, Keramik, Karton, Papier und Kautschuk.

Lieferform

Farbe: transparent

Verpackung: 3-g-Tube, 20-g-Flasche

Lagerstabilität

3-g-Tube mindestens 24 Monate bzw. 20-g-Flasche mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung und möglichst niedriger Temperatur (möglichst im Kühlschrank).

Untergründe

Untergründe: diverse enganliegende
Oberflächen
Beschaffenheit: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
Oberflächenvorbereitung: Keine
Vorbehandlung notwendig.
Für alle Untergründe wird empfohlen, vor der
Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

Verarbeitung

Material

Verarbeitung: Tragen Sie den Klebstoff tröpfchenweise auf eines der zu verklebenden Materialien auf. Drücken Sie die Materialien aneinander und pressen Sie sie mindestens 1 min lang zusammen.

Reinigung: Nicht ausgehärtetes 84A Cyanofix kann von Untergründen und Werkzeugen mit Adhesive Remover 90A entfernt werden. Gehärtetes 84A Cyanofix kann nur noch mechanisch entfernt werden. Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff zwischen Ihre Finger oder Augenlider gelangt. 84A Cyanofix kann zu schweren Augenschäden führen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebinde und im Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen

 Reinigen Sie nach der Verwendung Düse und Tube mit einer Nadel, und schließen Sie den Verschlussdeckel.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudal N.V. Deutschland Olof-Palme-Strasse 13 DE -51371 Leverkusen Tel: +49 214-69.04.0 Fax: +49 214-69.04.65 www.soudal.com