SOUDAL

Technisches Datenblatt

CARJOINT

Technische Eigenschaften:

Basis	1-K-Polychloropren (Neopren)
Konsistenz	Standfeste Paste
Aushärtungssystem	Physische Trocknung und Kristallisation bei Raumtemperatur
Offene Zeit(*)(+20°C / 65% r.F.)	Ca. 10-15 Minuten
Durchhärtung(*)(+20°C / 65% r.F.)	Ca. 24 Stunden
Dichte (DIN 53479)	1,3 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-30ºC bis +120ºC
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B 2

(*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:
CARJOINT ist ein haftstarker, biegsamer und einkomponentiger Dichtstoff auf Neopren- Basis.

Produkteigenschaften:
- Hohe Klebkraft
- Temperaturbeständig bis +120°C
- Feuchtigkeitsbeständig
- Beständig gegen Öle, Salze und leichte Säuren
- Bleibt nach der Aushärtung dauerhaft elastisch
- Überlackierbar mit vielen unterschiedlichen Lacksystemen

Anwendung:
- Abdichten und Kleben von Blechüberlappungen in Metallkonstruktionen
- Abdichtungen im Lüftungskanal- und Anlagenbau
- Abdichtungen im Karosseriebau (Nutzfahrzeug, Caravan, Container,etc.)

Lieferform:
Farbe: alugrau
Verpackung:
310 ml PE-Kartusche (12 pro Karton)

Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:
Alle Metalle, Holz und viele Kunststoffe (ausser PE, PP, PS und PTFE).
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:
Zur **Abdichtung** von Fugen oder Blechüberlappungen CARJOINT mittels handelsüblichen Pistolen ausspritzen.

Zur **Verklebung** CARJOINT einseitig aufbringen, ca. 30 Sekunden zusammenpressen, Fügeteile kurz lösen und dann wieder zusammenpressen.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 35°C
Reinigung: mit LEIMREINIGER 90A oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar
Reparaturmöglichkeit: mit CARJOINT

Sicherheitsempfehlungen:
Die übliche Arbeitshygiene beachten.
Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Soudal Werk Leverkusen
Olof-Palme-Str. 13
D-51371 Leverkusen
Tel.: +49 214 6904-0
Fax: +49 214 690423
verkauf@soudal.com

www.soudal.com

Soudal Österreich
Hummelfeldstraße 13
A-4300 Sankt-Valentin
Tel.: +43 7435 59 065
Fax: +43 7435 59 087
mayr@soudal.com