
ROSTUMWANDLER

Stand: 15.03.2005

Seite 1 von 1

Technische Eigenschaften:

Basis	Gerbsäure
Konsistenz	Flüssig
Dichte (DIN 53479)	1,00 g/ml
Trockenzeit*(+20°C / 65% r.F.)	Ca. 1 Stunde
Überstreichbar	Nach ca. 4 Stunden (+20°C / 65% r.F.)
Verbrauch	4 – 5 m ² pro Liter

(*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

ROSTUMWANDLER ist eine Gerbsäure, die Rost vollständig in einen neutralen Komplex umwandelt.

Produkteigenschaften:

- Wandelt Eisenoxide in eine stabile, schwarze Verbindung um und bildet eine neue Rostschuttschicht auf dem Metall
- Langanhaltende Wirkung
- Trocknet schnell
- Verbessert die Lackhaftung und ist nach ca. 4 Stunden mit allen üblichen Metalllacken überstreichbar.

Anwendung:

- Behandeln von verrosteten Oberflächen

Lieferform:*Farbe:* weiß*Verpackung:*

80 ml Flasche mit Pinsel (12 pro Karton)

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und

trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:

Verrostete Metalle. Die Untergründe müssen trocken, sauber fett- und staubfrei sein.
Vorbereitung: Grobe und lose Roststellen mit einer Drahtbürste vorher gründlich abbürsten.

Verarbeitung:

Flasche gut schütteln und die benötigte Menge ROSTUMWANDLER in einen separaten Behälter geben. ROSTUMWANDLER mit dem Pinsel auf die betroffene Stelle streichen. Überflüssiges Material nicht wieder in die Flasche zurückgeben. Pinsel nach Gebrauch wieder gründlich reinigen. Die behandelten Oberflächen mit Schleifpapier oder Drahtbürste gründlich reinigen. Nach ca. 4 Stunden können die Teile überlackiert werden.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C.
Reinigung: mit Wasser unmittelbar nach Gebrauch

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.
Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.