

## SPS PRIMER

Stand: 15.03.2005

Seite 1 von 1

### Technische Eigenschaften:

Basis	Polyurethan, gelöst in Lösemittelgemisch
Konsistenz	Dünnflüssig
Aushärtungssystem	Physische Trocknung bei Raumtemperatur
Trockenzeit (*)(+20°C / 65% r.F.)	Ca. 60 Minuten
Dichte (DIN 53 479)	1,1 g/ml
Flammpunkt	35°C
Verbrauch	Ca. 5 m <sup>2</sup> /Liter

(\*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

### Produktbeschreibung:

SPS PRIMER ist ein Haftgrundierer für poröse Untergründe. Er verbessert die Haftung des SPS KRAFTKLEBER auf der Holzunterkonstruktion.

### Produkteigenschaften:

- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Verbessert die Haftung von SPS KRAFTKLEBER auf Holzunterkonstruktionen
- Schützt Holz vor weiterer Verrottung

### Anwendung:

- Haftgrundierung für die optimale Haftung des SPS KRAFTKLEBER auf Holzunterkonstruktionen

### Lieferform:

Farbe: schwarz

Verpackung:

1L Dose ( 6 pro Karton)

### Haltbarkeit:

6 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühlere (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebände gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

### Untergründe:

Alle porösen Bauuntergründe. Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

### Verarbeitung:

*Anbringungsmethode:* SPS PRIMER vor Gebrauch gut schütteln. Mit einer Rolle dünn und deckend aufstreichen. Ca. 60 Minuten vollständig verdunsten lassen. Der SPS KRAFTKLEBER muß nun innerhalb von 24 Stunden aufgebracht werden. Klebeflächen gegebenenfalls vor erneuter Verschmutzung schützen.

*Verarbeitungstemperatur:* +5°C bis +25°C.

*Reinigung:* mit SPS CLEANER unmittelbar nach Gebrauch

### Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebände.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.