

**SOUDAL TRELIM PRO 30D****Dato:31/05/05****Side 1 av 1****Teknisk Data:**

Base	PVAc dispersjon
Konsistens	Flytende
Herde System	Fysisk tørring og herdning
Åpentid (*)	15 min.
Presstid(*)	60 min.
Presstrykk	Ca 2-3kg/cm <sup>2</sup>
Densitet	Ca. 1,1g/mL
Fuktbestandighet	D3 i henhold til DIN EN 204
Limforbruk	Ca. 150mL/m <sup>2</sup>

(\*) verdier kan variere avhengig av omgivelser og faktorer så som temperatur, fuktighet og materialer.

**Produkt:**

PRO 30D er et hvitt, raskt herdende PVA basert trelim med utmerket vannfasthet

**Karakteristisk:**

- Enkel påføring
- Rask herding
- Semi transparent når herdet
- Høy styrke
- Vannfasthet: D3 (DIN EN 204)

**Anvendelsesområder:**

Liming av treverk, MDF, trefiberplater, sponplater, formica, og finer. Liming av eik og tropisk treverk. Konstruksjonsliming i treindustrien.

**Forpakning:**

Farge: Hvit, semi-transparent etter herding  
Pakning: Flaske 750ml., Spann 5kg, 20kg.

**Overflater:**

Type: treverk og mange andre porøse materialer.  
Overflater: rene, tørre, fri for støv og fett. Bruk av sandpapir på tette overflater øker limstyrken  
Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

**Bruksanvisning:**

Påfør limet pensel eller en limkniv/sparkel.  
Sammenføy delene og sett i press for minimum 60 minutter.

**Holdbarhet:**

24 måneder i uåpnet forpakning. Oppbevares kaldt og tørt ved temperaturer mellom + 5 °C og + 25 °C. Tåler ikke frost.

**Helse- og sikkerhetsanbefaling:**

Anvend alminnelig industriell hygiene.  
Se etiketten for ytterligere info.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.