

Soudabond Easy

Revisie: 20/02/2014

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Polyurethaan
Consistentie	stabiel kleefschuim, thioxotroop
Uithardingssysteem	Polymerisatie door vocht (luchtvochtigheid)
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C (uitgehard)
Beloopbaar na	Afhankelijk van de laagdikte na ca. 1 uur
Afschuifsterkte	Ca. 17 N/cm ²
Verbruik (*)	750ml lijm voor 14m ²
Uithardingstijd	1 uur voor streng van 30 mm bij 20°C
Droogtijd (20°C en 60% R.V.)	Stofvrij na 10 minuten
Krimp	< 5%
Brandklasse (DIN4102)	B2
Isolatiefactor (DIN52612)	Ca. 36 mW/m.K
Druksterkte (DIN53421)	Ca. 3 N/cm ²
Wateropname	Ca. 2%

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving

Soudabond Easy is een speciaal ontwikkelde lijmformule die een opschuimend karakter heeft om vullend te zijn bij niet vlakke ondergronden en alzo een optimale hechting te verzekeren. Het lijmschuim is makkelijk en precies aan te brengen met een instelbaar pistool. Het produkt is een zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanlijmschuim, waarbij de bus voorzien is van een bajonetsysteem zodat deze gemakkelijk kan gebruikt worden op een pistool.

Eigenschappen

- Makkelijk en snel aan te brengen (tot 30% winst aan arbeidstijd)
- Enorm licht
- Hogeisolatie waarde, thermisch en akoetisch
- Zeer goede hechting op de meeste materialen (uitgez. PE, PP en PTFE)
- Snel drogend, snijdbaar na 1uur
- Verouderingsbestendig, niet verrotbaar, maar niet UV-bestendig
- Solventvrij
- Uitstekende montage-eigenschappen

- Waterafstotend, maar niet waterdicht
- Zeer nauwkeurig doseerbaar
- Geen bijkomend materiaal nodig (mixer en electriciteit voor mengen)

Toepassingen

- Montage van isolatieplaten (PS, PU, PIR, ...).
- Verkleven gipskarton platen (volvlak).
- Verlijmen van isolatieplaten bij betonkelder.
- Verlijmen van niet dragende muren (gasbeton, steen, beton, ...).
- Plaatsen van stopcontacten.
- Opvullen van kieren en voegen.

Leveringsvorm

Kleur: oranje

Verpakking: 750 ml aerosolbus (netto)

Houdbaarheid

18 maanden in een ongeopende verpakking op een droge en koele plaats.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudabond Easy

Revisie: 20/02/2014

Pagina 2 van 2

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Uitgehard schuim mechanisch verwijderen, nooit wegbranden. Daar de bus brandbaar drijfgas bevat dienen alle mogelijke onstekingsbronnen verwijderd te worden voor de applicatie. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Het gebruiken van een pistool biedt de mogelijkheid om schuimstrengen zeer juist te doseren.
- Een voorafgaande test is steeds aan te raden.
- De bus steeds goed schudden voor gebruik.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.