

SODDAL MASTIC COLLE PU

Révision:18/01/2011

Page 1 de 2

Propriétés techniques:

Base	Polyuréthane
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation (à 20°C/65% H.R.)	3 mm/24 h
Pelliculation (à 20°C/65% H.R.)	Env. 15 min.
Dureté (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Densité (DIN 53479)	1,26 g/ml
Retrait	max. 4%
Resistance aux températures	-30°C à +90°C
Reprise élastique (ISO 7389)	> 80 %
Déformation maximale	15 %
Module d'élasticité à 100 % (DIN53504)	0,60 N/mm ²
Tension maximale (DIN53504)	1,50 N/mm ²
Allongement à la rupture (DIN53504)	> 600 %

Description du produit:

Le SODDAL Mastic Colle PU est un mastic-colle polyuréthane mono-composant haut module, labellisé SNJF.

Caractéristiques:

- très bonne applicabilité
- réticulation rapide
- très bonne adhérence sur la plupart des supports
- peut se peindre après séchage
- Bonne résistance aux rayons UV
- labellisé SNJF

Applications:

- joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols
- collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération

Conditionnement:

Teintes: blanc, gris, noir, marron
Emballage: cartouche alu de 310ml

Durée de stockage:

9 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: tous les matériaux de construction usuels, sauf verre

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: appliquer le Primaire 150 sur supports poreux (pas nécessaire sur surfaces non-poreuses)

Dimensions des joints:

Largeur minimale: 2 mm
Largeur maximale: 10 mm
Profondeur minimale: 6 mm
Recommandation: largeur = profondeur du joint

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: + 1°C à +30°C
Produit de nettoyage: white-spirit immédiatement après application
Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.

SOUDAL MASTIC COLLE PU

Révision:18/01/2011**Page 2 de 2****Transport:**

Route: ADR: libre
Mer: IMDG: libre
Air: ICAO/IATA-DGR: libre
UN-N: pas d'application

Etiquetage:

Symbole: aucun
Phrase R: aucune
Phrase S: aucune

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarques:

Un essai préalable avec la peinture est conseillé, afin d'éviter tout problème de non-compatibilité entre la peinture et le mastic.