



46A COLLE CONTACT THIXOTROPIQUE

Date: 28/09/10**Page 1 of 1****Propriétés techniques:**

Base	Polychloroprène
Consistance	Tixotropique (gel)
Polymérisation	Polymérisation physique et cristallisation
Temps ouvert	15 min.
Densité	0,84g/mL
Viscosité	Tixotropique
Consommation	Env. 300mL/m ²

Produit:

La Colle Contact Thixotropique 46A est une colle de contact tixotropique monocomposante, sur base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour collage de tous matériaux sur tous supports planes.

Caractéristiques:

- Séchage rapide
- Collage ultra fort
- Bonne résistance à l'humidité
- Excellente adhérence, y compris sur matériaux synthétiques
- Consistance épaisse: ne coule pas

Applications:

Collage de la plupart des matériaux, sur des support divers

Conditionnement:

Teintes: jaune-translucide

Emballage: tube 125mL, boîtes métalliques 500mL, 1L

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: tous supports planes, à l'exception de polystyrène, PE et PP

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: pas nécessaire

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: brosse ou peigne fin. Appliquer la colle sur les deux surfaces à assembler, attendre 10 min., joindre les deux éléments et bien serrer.

Température d'application: +5°C à +25°C

Produit de nettoyage: Nettoyant pour Colle 90A, immédiatement après utilisation

Possibilité de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle. Bien ventiler le lieu de travail. Ne pas fumer pendant ou après le travail. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque approprié.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.