



Adesivo para Madeira PRO 10D

Revisão: 29-08-2018

Página 1 De 2

Especificações

Base	PVAc
Consistência	Fluído altamente viscoso
Sistema de cura	Secagem física
Densidade**	1,20 g/ml
Viscosidade (Brookfield)	10.000 mPa.s → 18.000 mPa.s
Conteúdo sólido total	Ca. 50 %
Tempo de abertura (*)	Ca. 15 min.
Pressão de compressão	1 kg/cm ² → 2 kg/cm ²
Resistência à água (EN204)	D1/D2
Consumo (*)	80 - 120 g/m ² na colagem total da superfície. 150 - 180 g/m ² na montagem.
Nível de pH	6,0 → 7,0
Temperatura mín. para formação de pele (MFFT)	4 °C

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

Adesivo para Madeira PRO 10D é um adesivo para madeira pronto a usar, de secagem rápida, à base de PVA.

Propriedades

- Fácil manuseamento
- Semitransparente quando seco
- Elevada força final

Aplicações

- Colagem de todas as ligações comuns na madeira
- Colagem de produtos em papel

Embalagem

Cor: branco

Embalagem: 750gr. 5 kg

Prazo de validade

Pelo menos 24 meses na embalagem fechada, conservada em local seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Substratos

Substratos: muitos substratos porosos, madeira, cartão

Natureza: Os materiais a serem colados devem estar lisos e bem ajustáveis, bem como, limpos, secos, sem pó, nem gordura.

Preparação da superfície: Lixar suavemente as superfícies não porosas pode aumentar a aderência.

Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação

Método de aplicação: Aplique o adesivo com o auxílio de um pente fino ou pincel num dos materiais a colar. Una as partes em conjunto e pressione durante 2 a 4 horas.


Limpeza: Antes da cura, Adesivo para Madeira PRO 10D pode ser removido com água das ferramentas e dos azulejos. Uma vez curado, Adesivo para Madeira PRO 10D apenas pode ser removido mecanicamente.

Reparação: Com o mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.



Adesivo para Madeira PRO 10D

Revisão: 29-08-2018

Página 2 De 2

Observações

- Na colagem de alguns tipos de carvalho e de madeira tropical podem ocorrer manchas.
- Não dilua o adesivo.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.