

Antigravel

Revisão: 01-03-2016

Página 1 De 2

Especificações

Base	Mistura de resinas sintéticas e borrachas com solvente.
Consistência	Líquido tixotrópico
Sistema de cura	Secagem física
Densidade	Ca. 1,02 g/ml
Viscosidade (Brookfield)	Ca. 48.000 mPa.s
Resistência à temperatura	-25 °C → 80 °C
Tempo a partir do qual o adesivo deixa de ser viscoso ao toque	Ca. 45 minutos
Consumo (*)	Ca. 0,7 kg/m ²
Tempo de secagem (20°C e 60% H.R.)	Ca. 2h
Conteúdo sólido total	Ca. 50 %

(*) estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.

Descrição do produto

Antigravel forma uma camada protetora contra a ferrugem, sal, areia e pedras.

Propriedades

- Quando seco, confere um filme rígido elástico, de excelente resistência à gravilha.
- Não contém betume nem asfalto
- Pode ser pintado ou pulverizado.
- A camada seca não é afetada por água, nem solventes

Aplicações

- Protege os flancos inferiores do automóvel contra pedras e corrosão.
- A película também absorve bem o ruído e a vibração.
- Anti-gravilha por baixo dos pára-choques e painéis laterais de automóveis.
- Produto anti-ressonância nos pára-lamas e nos chassis dos automóveis.

Embalagem

Cor: preto, cinzento, branco

Embalagem: lata de 1 kg

Prazo de validade

2 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Substratos

Substratos: metais

Natureza: limpo, seco, sem pó, nem gordura.

Preparação da superfície: Remove a ferrugem.

Lixar as superfícies lisas aumenta a aderência.

Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação

Certifique-se de que a superfície da viatura está completamente seca, limpa e sem gordura. Cobrir as partes que não necessitam de tratamento. Agite a lata durante, pelo menos, 20 segundos. Antigravel pode ser aplicado com pincel ou rolo, mas é mais eficiente se pulverizado, sem diluir, com uma pistola de pressão de ar ou sem ar (pressão de spray recomendada: 4 bar e abertura de ponteira de 2 - 4 mm).

Limpeza: acetona Após a cura, apenas pode ser removido mecanicamente.

Reparação: Com o mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Usar apenas em zonas bem ventiladas. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Antigravel

Revisão: 01-03-2016

Página 2 De 2

Observações

- Dada a grande variedade de tintas disponíveis, recomenda-se a realização de um teste de compatibilidade antes da aplicação.

Responsabilidade

O conteúdo da presente ficha de dados técnicos é o resultado de testes, monitorização e experiência. Possui um carácter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. É responsabilidade do utilizador determinar pelos seus próprios testes se o produto é adequado para a aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.