

PRO 40P

Revizyon: 18/04/2011

Sayfa 1 / 2

Teknik Özellikler:

Baz	Poliüretan
Kıvam	Sıvı
Kurutma Sistemi	Nem kürü
Açık zaman(*)	15 dk.
Bağlama süresi	En az 3 saat
Basınç mukavemeti	Yaklaşık 1 kg/cm ²
Yoğunluk (DIN 53479)	1.1 g/mL
Sıcaklık dayanımı	-30°C +100°C arası
Su dayanımı (DIN EN 204'e göre)	D4
Kesme mukavemeti	>10 N/mm ²
Katı madde içeriği	%95
Kapsamı	Yaklaşık 150 mL/m ²

*Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey gibi ortam koşullarına göre değişir.

Ürün:

PRO 40P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, mükemmel su dayanımına sahip yapıştırıcıdır.

Özellikler:

- Kolay uygulama
- Profesyonel kalitede
- Boşlukları doldurmak amaçlı köpük nüfuz işlemi.
- Hızlı kuruma
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Rutubetli ahşap üzerinde kullanılabilir.

Uygulamalar:

- Akan ve kondanse suya uzun süreli sık sık maruz kalan iç mekan uygulamaları
- Hava şartlarına maruz kalan dış mekan uygulamaları.
- EN 204 standardına göre, sınıf D4'ü karşılamak zorunda olan kapı ve pencere çerçeveleri imalatı.
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması.

Paketleme:

Renk: Kahverengi

Ambalaj: plastik tüp 750g, metal konteyner 5kg

Yüzeyler:

Tip: İnşaat sektöründe yer alan, ahşap, beton, tuğla ve diğer yaygın malzemeler gibi çok çeşitli gözenekli ve gözeneksiz yüzeyler.

PE ve PP için uygun değildir.

Yüzey hali: Temiz, yağ ve tozdan arındırılmış

Ön işlem: nem etkisi altında yapıştırıcı sertleşir. Yüzeyin hafif nemlendirilmesi kuruma hızını ve yapışkan, boşluklara nüfuz edene kadar köpürdüğü için boşluk doldurma özelliğini iyileştirir.

Ön uyumluluk testi öneriyoruz.

Uygulama:

Yöntem: Yapışkan malzeme, bir fırça yada dişli mala yardımıyla yapıştırılacak maddelerden birine uygulanır. Parçalar 15 dakika boyunca birarada tutulur ve en az 3 saat sıkıştırılarak bekletilir. Sertleşme sırasında malzemelerin sıkıştırılması, mümkün olan en yüksek uç dayanımına ulaşmak için gereklidir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Pro 40P, yapıştırıcı sertleşmeden önce, alet ve malzemelerden Soudal Gun ve Foam Cleaner (Köpük Temizleyicisi) ile çıkarılabilir. Sertleşmiş ürün ancak mekanik olarak kaldırılabilir.

Onarım: PRO 40P ile

Not: Bu belgede bulunan yönergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklaşımı doğrultusunda sunulmuştur. Malzeme ve yüzeylerin çeşitliliği ve kontrolümüz dışındaki uygulamaların çok sayıda olması sebebiyle elde edilen sonuçlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda ön deneylerin uygulanması önerilir.

PRO 40P

Revizyon: 18/04/2011

Sayfa 2 / 2

Raf Ömrü:

+5 ° C ile +25 ° C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 12 ay.

Sağlık ve Güvenlik önerileri:

Genel endüstriyel hijyen uygulayınız.
Koruyucu eldiven giyiniz.
Daha fazla bilgi için etikete bakınız.

Not: Bu belgede bulunan yönergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklaşımı doğrultusunda sunulmuştur. Malzeme ve yüzeylerin çeşitliliği ve kontrolümüz dışındaki uygulamaların çok sayıda olması sebebiyle elde edilen sonuçlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda ön deneylerin uygulanması önerilir.