

ACRYRUB

Data: 07/04/2020

Descrição do Produto:

ACRYRUB é um selante plasto-elástico, mono componente, que pode ser pintado rapidamente, à base de dispersão acrílica. Devido à sua composição única, reduz o risco de fissurar, mesmo com grande enchimento e pintura de cobertura.

Características:

Aplicação muito fácil;
Excelente trabalhabilidade;
Depois de curado pode ser pintado;
Muito boa adesividade a diversos tipos de substratos porosos e alumínio;
Baixa emissão (COV);
Impermeável depois de seco;
Não necessita de primer.

**Dados técnicos do Produto:**

Base	Dispersão acrílica
Consistência	Pasta
Cor	Branco
Sistema de cura	Secagem física
Formação de pele	Ca. 20 min. (20°C/65% U.R)
Densidade	Ca. 1,63 g/ml
Temperatura de serviço	De -20°C a +80°C
Encolhimento/Contração	Aprox. 15% (DIN 52451)
Movimento máximo admissível	12%

Embalagem:

Cartucho de 300ml, 12 cartuchos por caixa.

Estocagem:

12 meses na embalagem inviolável, conservada em local seco e fresco, a uma temperatura ambiente.

Campo de aplicação:

Aplica-se a materiais de construção de superfícies porosas com pouco movimento, juntas de conexão, trincas e fissuras em concreto;
Juntas de conexão, especialmente indicado para superfícies porosas;
Juntas de dilatação com movimentação máxima de 12%;
Vedação de juntas em torno de janelas, portas e caixilhos;
Vedação de rodapés e pequenas cavidades;
Selagem de trincas e fissuras no reboco antes da pintura final.

Tratamento prévio:

Os materiais devem estar limpos, secos, isentos de pó, gorduras, graxas e outras substâncias que impeçam sua aderência.
Para materiais muito porosos é recomendado o tratamento da superfície com uma solução diluída de ACRYRUB na proporção (1 parte de ACRYRUB + 2 partes de água).

ACRYRUB

OBS: Recomenda-se a realização de testes prévios de aderência em cada material de contato.

Dimensão da junta

Largura mínima	5mm
Largura máxima	20mm
Profundidade mínima	5mm
Recomendação ideal	Profundidade = Largura

Modo de aplicação:**Embalagem do tipo cartucho:**

Pistola manual ou pneumática com temperatura do ambiente e do substrato entre +5 °C e +30°C.

Depois da preparação adequada da junta e do substrato, introduza o delimitador na profundidade requerida. Introduza na pistola o selante e aplique firmemente o ACRYRUB dentro da junta, garantindo um contato total com as bordas da junta. Preencha a junta evitando que o ar fique preso. O produto deve ser apertado firmemente contra a borda da junta para se obter uma boa aderência.

Recomenda-se a utilização de fita crepe para se obter linhas de junta com arestas bem definidas. É necessário a remoção da fita enquanto o selante ainda estiver em processo de cura. Logo após, limpe a junta com pano umedecido para se obter uma superfície lisa e perfeita.

Não realizar a aplicação do selante se houver risco de chuva, proteger o selante no mínimo 24 horas após sua aplicação.

Limpeza de ferramentas:

Imediatamente após o uso, lavar o equipamento e ferramentas com água.

Informações de segurança:

É imprescindível o respeito as regras de higiene e segurança do trabalho. Em caso de dúvidas consulte a FISPQ do produto.

Observações:

O produto não está apto para contato contínuo com a água. Pode ser pintado com a maioria das tintas. A tinta deve ser suficientemente elástica para ser aplicada a uma selante plasto-elástico.

Nota Legal:

Esta ficha substitui todas as anteriores. As informações contidas neste documento resultam de nossos testes e da nossa experiência e são transmitidas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos estar sujeitos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos decorrentes de um uso incorreto ou não permitido. Visto que ignoramos o projeto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão, recomendamos sempre fazer testes prévios de acordo com as circunstâncias específicas.

A Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.

SOUDAL BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Al. Araguaia, 2190, sala 804, torre I

Alphaville – Barueri – São Paulo

Tel: (11) 2321-5111 - Fax: (11) 2321-5110

E-mail: sac@soudal.com

Site: www.soudal.com