

## PRO 10D WOOD ADHESIVE

Phiên bản: 19.07.2005 (09.10.2015)

Số trang: 02

### Thông số kỹ thuật

Gốc sản phẩm	PVAc
Dạng sản phẩm	Lỏng, độ nhớt cao
Dạng lưu hóa/đóng rắn	Khô tự nhiên
Độ nhớt - mPa.s (Brookfield RVT 5/20)	10.000 - 18.000
Tỷ trọng (DIN 53479)	Khoảng 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Hàm lượng chất rắn (%)	45,0 - 47,0
Độ pH	6 - 7
Nhiệt độ tạo màng tối thiểu	4 °C
Thời gian mở*	15 phút
Thời gian duy trì lực dán	2 - 4 giờ
Áp lực dán	1 - 2 kg/cm <sup>2</sup>
Độ chịu nước (DIN EN 204)	D1/D2
Định mức vật liệu: Phủ toàn bộ bề mặt	Khoảng 80 - 120 g/m <sup>2</sup>
Dán lắp dựng kết cấu gỗ	Khoảng 150 - 180 g/m <sup>2</sup>

\*Các giá trị nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, bề mặt thi công

### Mô tả sản phẩm

Pro 10D là keo dán gỗ trộn sẵn, khô nhanh, gốc PVA

*Chuẩn bị bề mặt:* Làm nhám bề mặt cần dán để tăng cường khả năng bám dính của keo.

### Tính chất

- Dễ sử dụng
- Khi khô có màu nửa trong suốt, nửa đục
- Cường độ bám dính cao.

Nên kiểm tra độ bám dính của keo trước khi thi công.

### Ứng dụng

- Dán các kết cấu gỗ thông thường.
- Dán sản phẩm giấy

### Phương pháp thi công

*Phương pháp thi công:* Trải keo bằng chổi hoặc bay răng cưa lên bề mặt, ấn chặt mặt cần dán lên lớp keo và giữ trong 2 - 4 giờ.

*Thời gian duy trì lực dán:* ở nhiệt độ 60°C:

Định mức 80 g/m<sup>2</sup>: khoảng 45 giây

Định mức 100 g/m<sup>2</sup>: khoảng 60 giây

*Nhiệt độ thi công:* +5°C đến +35°C

*Vệ sinh:* Pro 10D lúc chưa khô có thể được làm sạch bằng nước, keo đã khô làm sạch bằng cơ học  
*Xử lý chỗ bị hỏng:* bằng cùng loại keo

### Đóng gói

Màu sắc: Trắng

Đóng gói: Chai nhựa 250mL, 750 mL, thùng 5 kg.

### Bề mặt thi công

*Loại bề mặt:* Các bề mặt xốp như gỗ, carton, bìa cứng ...

*Yêu cầu:* phẳng, cố định, sạch, khô, không có bụi bẩn và dầu mỡ. Nếu bề mặt không được cố định chắc chắn thì thời gian khô của keo sẽ kéo dài và keo không đảm bảo được cường độ bám dính tốt.

### Thời gian bảo quản

24 tháng trong bao bì còn nguyên, bảo quản nơi thoáng mát và khô ráo, nhiệt độ 5 - 25°C

Ghi chú: Tài liệu này dùng thay thế cho các phiên bản ra trước đó. Các hướng dẫn trong tài liệu là kết quả của những thí nghiệm và kinh nghiệm của nhà sản xuất, được trình bày một cách trung thực nhất. Vì sự đa dạng của vật liệu, bề mặt và phương pháp thi công, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với kết quả thi công của khách hàng. Và bởi công tác thiết kế, chất lượng bề mặt và điều kiện thi công ... nằm ngoài sự kiểm soát của nhà sản xuất, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào bằng tài liệu này. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên tiến hành các thử nghiệm cần thiết trước khi sử dụng sản phẩm.  
Soudal có quyền điều chỉnh tính chất của sản phẩm mà không cần thông báo trước.



---

## PRO 10D WOOD ADHESIVE

---

Phiên bản: 19.07.2005 (09.10.2015)

Số trang: 02

**Lưu ý:**

- Khi dùng keo để dán các loại gỗ như sồi, gỗ cứng nhiệt đới ... gỗ có thể bị biến màu tại vị trí tiếp xúc với keo.
- Không pha loãng keo khi sử dụng

**Hướng dẫn an toàn sức khỏe**

Tuân thủ quy trình vệ sinh và an toàn lao động.  
Mang găng tay khi thi công.  
Đọc kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm và tài liệu an toàn.

Ghi chú: Tài liệu này dùng thay thế cho các phiên bản ra trước đó. Các hướng dẫn trong tài liệu là kết quả của những thí nghiệm và kinh nghiệm của nhà sản xuất, được trình bày một cách trung thực nhất. Vì sự đa dạng của vật liệu, bề mặt và phương pháp thi công, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với kết quả thi công của khách hàng. Và bởi công tác thiết kế, chất lượng bề mặt và điều kiện thi công ... nằm ngoài sự kiểm soát của nhà sản xuất, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào bằng tài liệu này. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên tiến hành các thử nghiệm cần thiết trước khi sử dụng sản phẩm.  
Soudal có quyền điều chỉnh tính chất của sản phẩm mà không cần thông báo trước.