

Acryrub SEA

ข้อมูลเมื่อ: 9/06/2020

หน้า 1 จาก 2

Technical Data

องค์ประกอบหลัก	สารประกอบน้ำอะคริลิก
ลักษณะ	เนื้อครีมข้น
ระบบการแห้ง	แห้งโดยการคายน้ำแบบธรรมชาติ
ระยะเวลาการแข็งตัวที่ผิว* (20 °C / 65% R.H.)	Ca. 20 นาที
ความถ่วงจำเพาะ**	Ca. 1.64 g/ml
อัตราการเสียรูปสูงสุด	12%
อุณหภูมิที่ทนได้หลังติดตั้ง**	-20 °C – 80 °C
อุณหภูมิการเก็บรักษา	5 °C – 30 °C
ระยะย้อยตัว	< 25% (มาตรฐาน DIN 52451)

(*) ตัวเลขดังกล่าวมีค่าแปรผันตามอุณหภูมิ ความชื้น วัสดุที่ทำการติดตั้งใช้งาน ซึ่งอาจมีค่าแตกต่างไปจากชุดข้อมูลที่ให้ไว้.

(**) ข้อมูลนี้เป็นผลการทดสอบจากผลิตภัณฑ์ที่แห้งสมบูรณ์แล้ว.

รายละเอียด

Acryrub เป็นกาวยาแนวชนิดพลาสติก-อีลาสติคแบบ สารประกอบเดียวคุณภาพสูงที่มีองค์ประกอบหลักเป็น สารประกอบน้ำอะคริลิก สามารถแห้งได้ไว ลดระยะเวลาการ รอคอยเพื่อทาสีทับ เพราะเป็นสารประกอบเดียวกับสีน้ำ อะคริลิกทั่วไป และไม่เกิดการลอกหล่อนของแผ่นสีหลังจาก การทาสีทับ

การเตรียมพื้นผิว: พื้นผิวที่ยึดติดยากควรลงนํ้ายารองพื้นด้วย การผสมนํ้ายารองพื้นจากผลิตภัณฑ์ (1 ส่วน Acryrub + 2 นํ้าสะอาด) ลงบนพื้นผิวติดตั้งก่อนทำการติดตั้ง. ไม่เหมาะสำหรับวัสดุพื้นผิวประเภทหินธรรมชาติ วัสดุประเภท ไม้ ไม้เนื้อแข็ง กระเบื้อง และเหล็กบางชนิดที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ แนะนำให้ทำการทดสอบการติดวัสดุทดสอบหน้างานจริงใน ทุกพื้นผิวก่อนการติดตั้งจริง พื้นผิวบางวัสดุส่งผลต่อการยึด ติดของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่าย
- กันน้ำได้หลังการแห้งตัว
- สามารถทาสีทับได้
- สามารถติดตั้งได้กับวัสดุทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ อลูมิเนียม

ขนาดรอยต่อ

ความกว้างรอยต่อต่ำสุด : 5 mm
ความกว้างรอยต่อสูงสุด : 30 mm
ความลึกรอยต่อต่ำสุด : 5mm

การติดตั้งใช้งาน

- รอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวสูงสุด 12.5%
- เชื่อมรอยต่อกับวัสดุกับวัสดุในงานก่อสร้างอาคาร
- รอยต่อระหว่างประตู หน้าต่าง งานกระเบื้องตกแต่ง ภายในต่าง ฯลฯ

ขนาดวัสดุยาแนวที่แนะนำ

ความกว้าง = 2 เท่าของความลึก
ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิด การยึดเกาะทั้ง 3 ด้าน
ขนาดจุดต่อที่เล็กเกินไปจะส่งผล ทำให้ซิลิโคนหลุดออก เนื่องจากรอยต่อมีการเคลื่อนที่มากเกินไป

ขนาดบรรจุ

สี: ขาว, เบจ, ไรต์, น้ำตาล, ดำ

ขนาดบรรจุ: หลอดแข็งขนาด 450 กรัม

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้: ติดพื้นผิวโดยใช้ปืนยิงกาวแบบใช้มือหรือ ชนิดอัด ลม

การทำความสะอาด: ใช้ Surface Cleaner ทำความสะอาด ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

การขัดผิวให้เงา: ใช้นํ้าผสมสบู่หรือใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของ Soudal ก่อนทำการขัดผิวชิ้นงาน

การซ่อมแซมผิวงาน: ใช้ผลิตภัณฑ์ Acryrub ในการทดแทน

การเก็บรักษา

อายุการเก็บรักษาที่ 12 เดือนในท้องที่ไม่มีอุณหภูมิ +5°C and +25°C.

พื้นผิวใช้งาน

ผิวหน้า: พื้นผิวปกติทั่วไปในงานก่อสร้างอาคารแบบปกติ

สภาพ: แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นเกาะหรือคราบไขมัน

คำแนะนำทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ประยุกต์ใช้สุขศาสตร์อุตสาหกรรมทั่วไป ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมจากป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.

Acryrub SEA

ข้อมูลเมื่อ: 9/06/2020

หน้า 2 จาก 2

หมายเหตุ

- ไม่ติดตั้งในสภาวะงานที่มีความชื้น
- ใช้สีน้ำตาลไปในการทาสี
- ไม่ควรใช้สีทาทับชนิดอื่น นอกจากสีน้ำประเภทอะคริลิก
- การทดสอบการทาสี ควรทำการทดสอบสีที่จะทำการทาทับก่อนการติดตั้ง เพื่อผลของการทาสีทับที่ดีที่สุด

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน LEED : Acryrub มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน LEED ในด้าน วัสดุที่มีการปล่อยสารพิษใน ระดับต่ำ: วัสดุติดยึดและอุดรอยรั่ว ตามมาตรฐาน SCAQMD ข้อกำหนดที่ 1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: วัสดุติดยึดและอุดรอยรั่วที่มีการ ปล่อยสารพิษทางด้าน สารอินทรีย์ระเหยใน ระดับต่ำ

ความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ มาจากการทดสอบ, การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึ่ง ไม่มีผลในความรับผิดชอบ ใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้งานควร ตรวจสอบความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์กับการใช้งาน

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.